



LEVASSEUR
Your paint expert

SURFACER AGUA

PRODUCT BESCHRIJVING

Surfacer agua is een industriële spuitgrondlaag op basis van een wateremulsie van acrylharsen, met een zeer goede vulkracht, oppervlakte hardheid, en een VOC gehalte van minder dan 80 gram per liter.

TOEPASSINGSGBIED

Als industriële primer, poriënvuller voor hout.

CODE PRODUCT

D3/126 WIT
X0/107 GRIJS

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur minimum 10°C.
Relatieve vochtigheid maximum 80%.
Temperatuur van de ondergrond minimaal 10°C.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het hout eerst schuren en ontstoffen.

SPUIT INSTELLINGEN

- Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 10 % water toe voegen
 - Opening 1,8 tot 2,0 mm
 - Druk 2,5 tot 3,5 bar
- Bij gebruik van Airmix :
- Gebruiksklaar
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 60 tot 100 bar
 - Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
- Bij gebruik van Airless :
- Gebruiksklaar
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 100 tot 150 bar

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water. Indien de lak is aangedroogd met de Agua Cleaner D7/III.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

KENMERKEN

Viscositeit : 45 sec CF 4 bij 20°C.

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 40 minuten.

Aanraakbaar na 60 minuten.

Schuurbaar na 2 uur 30.

Overspuitbaar na 2 uur 30.

De droging kan versneld worden door gebruik te maken van een goede ventilatie, al dan niet met verwarming, maximum 60°C.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking .

Is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C opslaan en vervoeren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com