



TANIBLOCK

DESCRIPTION DU PRODUIT

TANIBLOCK est un primer bouche-pores industriel aqueux à base d'émulsion de résine acrylique, avec un haut pouvoir couvrant et une bonne dureté de surface. Son pouvoir anti-tanin performant bloque les remontées taniques des bois. Il n'altère pas la couleur naturelle du bois et assure une finition homogène et durable. Il est disponible en transparent ou légèrement blanchi.

DOMAINE D'APPLICATION

TANIBLOCK s'utilise en intérieur et en extérieur comme pré-traitement sur tout type de support en bois (parquets, rampes, châssis, meubles, etc.). Il convient spécialement sur des essences taniques telles que le chêne.

PREPARATION DU SUPPORT A TRAITER

Température ambiante : min. +10°C
Température du support : min. +10°C
Humidité relative : Max. 80%

PREPARATION DU SUPPORT A TRAITER

Le bois doit être dégraissé, poncé et dépoussiéré.

MISE EN OEUVRE

Le produit est prêt à l'emploi et peut s'appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 40 minutes
Sec au toucher : 60 minutes
Ponçable : après 2 heures 30 minutes
Recouvrable : après 2 heures 30 minutes

Le séchage peut être accéléré par la mise en place d'une bonne ventilation ou par léger chauffage de maximum 60°C.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec (poids)	34%	COV	≤ 17 g / L
Épaisseur humide	205 µm	Épaisseur sèche	55 µm
Rendement	8-10 m ² /L selon porosité du support	Densité	1,03
Viscosité	1300 cp (Brookfield DV-I prime (R6;100RPM))		



LEVASSEUR
Your paint expert



NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement à l'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé et non entamé.

Craint le gel. Stocker dans un local ventilé et sec à une température entre + 5 et + 30°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be