



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## UNIPRIMER XL

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire anticorrosion universel. Pour métaux ferreux et non ferreux. Peut-être recouvert avec des peintures synthétiques ou polyuréthanes.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C  
Taux d'humidité : max. 80%  
Température du substrat : Min. 10°C

### PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Éliminer soigneusement toute trace de rouille ou de vieille peinture, bien dégraisser. Un sablage est cependant recommandé.

### MISE EN ŒUVRE

- En cas de mise en œuvre par pistolet :
- Diluer avec  $\pm 15\%$  de Dilutif Synthétique
  - Ouverture 1,8 à 2,0 mm
  - Pression 2,5 à 3,5 bar
- En cas de mise en œuvre par Airmix :
- Diluer avec  $\pm 15\%$  de Dilutif Synthétique
  - Ouverture 0,23 à 0,28 mm
  - Pression produit 60 à 100 bar
  - Pression d'air 3,0 à 4,0 bar
- En cas de mise en œuvre par Airless :
- Prêt à l'emploi
  - Ouverture 0,23 à 0,28 mm
  - Pression produit 100 à 150 bar

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement avec le Lavage Polyester

### CARACTÉRISTIQUES

Rendement théorique : 8 m<sup>2</sup>/Kg  
Densité : 1,150 Kg/L  
Viscosité : 70 sec DIN 4 à 20°C  
Teneur en matières sèches : 45% en poids et 30% en volume

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## TEMPS DE SECHAGE A 60% RH ET 20°C

Hors poussières : 10 minutes.  
Hors toucher : 20 minutes  
Recouvrable : Après 2H

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Testées sur acier.  
Mandrin cône diamètre 1mm : Pas de fissures.  
Résistance à l'impact: 1Kg . 20cm  
Erichsen : 6mm  
Cross-cut : 10 x 10

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Testées sur acier et recouvert de Laque Polyfond.  
Brouillard salin (5% NaCl - 35°C - 0,8 bar) : 200H

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 24 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)