



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# UNIPRIMER XL

## PRODUCT BESCHRIJVING

Uniprimer XL is een universele anticorrosieve grondlaag voor ferro en non-ferro metalen. Kan afgelakt worden met zowel synthetische als polyurethaan lakken.

## VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C  
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%  
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

## VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorgvuldig alle sporen van vet, roest of oude verflagen verwijderen.  
Goed ontvetten. Zandstralen steeds aanbevolen.

## SPUIT INSTELLINGEN

- Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 15 % verdunnen met Synthetische Verdunner
  - Opening 1,8 tot 2,0 mm
  - Druk 2,5 tot 3,5 bar
- Bij gebruik van Airmix :
- Ongeveer 15 % verdunnen met Synthetische Verdunner
  - Opening 0,23 tot 0,28 mm
  - Product druk 60 tot 100 bar
  - Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
- Bij gebruik van Airless :
- Gebruiksklaar
  - Opening 0,23 tot 0,28 mm
  - Product druk 100 tot 150 bar

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met reinigen met Polyester Afwas.

## KENMERKEN

Theoretisch verbruik : 8 m<sup>2</sup> per kilogram  
Soortelijk gewicht : 1,150 kg/l  
Viscositeit : 70 sec DIN 4 bij 20°C  
Vaste stofgehalte : 45 % in gewicht en 30% in volume

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.  
Aanraakbaar na 20 minuten.  
Overspuitbaar na 2 uur.

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal.  
Konische doorn met diameter van 1 cm : Geen barstjes.  
Schokweerstand : 1 kg/20 cm  
Erichsen : 6 mm  
Cross cut : 10 x 10

## CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal en afgelakt met Polyfond Lak.  
Zoutnevel test met 5%NaCl bij 35°C en op 0,8 bar : 200 uur

## OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 24 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)