

VERNIS EMailLINE

PRODUCT BESCHRIJVING

VERNIS EMailLINE is een nitro acryl vernis ter bescherming van metalen enkel voor binnen gebruik. Beschikbaar in hoogglans, satijn en mat

TOEPASSINGSGEBIED

Beschermvernis voor metalen zoals staal, ijzer, messing, koper, zilver, nikkel enz. Bevat een antioxidans en heeft een betere weerstand tegen UV dan nitrocellulose.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zeer goed ontvetten.
Indien een poliermiddel wordt gebruikt, moet deze siliconen vrij zijn.

SPUIT INSTELLINGEN

- Bij gebruik van bekerpistool :
- Max 20% verdunnen met Dilutif Cell – Emailline – 5203BIS
 - Opening 1,4 tot 1,6 mm
 - Druk +/- 1,5 bar

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met reinigen met Dilutif Cell – Emailline – 5203BIS.

KENMERKEN

Soortelijk gewicht : 0,925 kg /l
Viscositeit : 35 sec CF4 bij 20°C
Vaste stofgehalte : 14%

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 30 minuten
Overspuitbaar na 2 uur.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op ontvet metaal.
Konische doorn met diameter van 1 mm : Geen barstjes.
Schokweerstand : 1 kg/25cm.
Erichsen : 6 mm.
Cross cut : 10 x 10.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 2 jaren in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be