



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS CELLULOSIQUE UNIVERSEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis industriel à base de nitrocellulose.

DOMAINE D'APPLICATION

Comme vernis de finition industriel pour le bois et le MDF. Possède un très bon pouvoir garnissant, est facile à poncer et peut être utilisé aussi bien comme bouche pores que comme couche de finition.

CODE PRODUIT

95/655 haut brillant ± 90%
93/215 satiné ± 40%
92/657 semi-mat ± 20%
94/418 mat ± 7,5%

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C.
Taux d'humidité : Max. 80%.
Température du substrat : Min. 10°C.

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Correctement poncer dépoussiérer le bois.
Eventuellement teinter avec Geletin.
Poncer légèrement et remettre une couche de vernis cellulosique universel.

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité : 45 sec DIN 4 à 20°C.
Teneur en matières sèches : 30%.

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH ET 20°C

Hors poussières : 10 minutes.
Hors toucher : 20 minutes.
Ponçable : Après 1H.
Recouvrable : Après 4H.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Diluer avec $\pm 30\%$ de Dilutif Emailline
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Diluer avec $\pm 30\%$ de Dilutif Emailline
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com