



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## VERNIS POLYURETHANISE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis monocomposant de finition (brillant 90 ,satiné 15 ou mat 4), à base d'alkyde-polyuréthane, spécialement conçu pour application sur bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Possède une protection UV renforcée.

Excellente résistance au frottement et aux intempéries.

### PREPARATION DU SUPPORT

Premièrement, élimination de toutes traces de graisse, de cire ou d'anciens vernis. Ensuite, on effectue un ponçage soigné, suivi d'un dépoussiérage (bois exotiques : dégraissage avec de l'acetone).

### MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre peut se faire à la brosse et au pistolet.
- Application d'une 1<sup>ère</sup> couche de Vernis (dilué par  $\pm 10\%$  de White-spirit si utilisation au pistolet).
- Ponçage, de préférence à l'eau, séchage et dépoussiérage.
- Application d'une deuxième couche de Vernis et ainsi de suite.
- Nombre de couches : à l'intérieur : minimum 2. A l'extérieur : minimum 4.

### SECHAGE A 20°C

Hors poussière : 45 minutes. Hors toucher : 3 heures 30.

Ponçable : 8 heures. Recouvrable : 8 heures. Sec et dur : 24 heures

### PROPRIETES

Densité : 0,90 +/- 0,01 (selon la brillance)

Extrait sec : 36,9% (mat) – 36,3% (satin) – 35,8% (brillant)

Épaisseur humide : 170  $\mu\text{m}$

Épaisseur sèche : 60  $\mu\text{m}$

Rendement : 6m<sup>2</sup>/L

### PERFORMANCES

Dureté Persoz :

24 heures : 104 (mat) – 98 (satin) - 100 (brillant)

48 heures : 120 (mat) – 108 (satin) - 103 (brillant)

96 heures : 130 (mat) – 138 (satin) - 133 (brillant)

168 heures : 146 (mat) – 164 (satin) - 158 (brillant)

### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'aide de White spirit, immédiatement après utilisation.

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## STOCKAGE

Conservation : 24 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.  
Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)